

SCHEMA TECNICA MATERIA PRIMA

FILTRO MHPS

COMPOSIZIONE

SCHIUMA POLIURETANICA A CELLE APERTE, RICOPERTI DI CARBONI ATTIVI IN POLVERE

CARATTERISTICHE FISICHE

DIMENSIONE MAX BOBINA	0,65 x 50 Mt.
SPESSORE	10 MM (± 0,5)
GRAMMATURA PER STRATO	650 ± 50 GR/MQ.
GRAMMATURA CARBONE ATTIVO [®]	200 ± 20 GR/MQ.
N-BUTANE ADSORPTION (MG/CM ²) (80PPM N-BUTAN, V = 0,17 M/S 23°C 50% UMID. REL.)	> 0,15
PERDITE DI CARICO A 0,8 M/S	≤ 30 PA
CLASSE DI INFIAMMABILITA' (DIN 53438 PART 3)	F1

I DATI CONTENUTI SU QUESTA SCHEDE SI BASANO SU ANALISI DELLE FORNITURE SINORA EFFETTUATE.
ESSI NON SONO NE IMPEGNTIVI NE VINCOLANTI.

RESETT ENGINEERING SRL

SEDE LEGALE VIA BALBO, 35 60044 FABRIANO AN
STAB./ AMM. VIA PIANI DI MARISCHIO 38 60044 FABRIANO AN
TEL. 0039 0732 73551 FAX 0039 0732 73473
P. IVA 02220740423 CAP. soc. € 10.000,00