

SCHEMA TECNICA MATERIA PRIMA

CARBOTEX 220 10

CARATTERISTICHE	STANDARD	UNITA' DI MISURA	VALORE MD/CD
GRAMMATURA	EN29073-1	G/MQ	220 ± 22
SPESSORE	ENISO 9073-2 METHOD A	MM	9 ± 2
PERMEABILITA' ¹	ENISO 9237	I/M ² /s	1500/300
RESISTENZA ALLA FIAMMA [®]	DIN 53 438, PART 3		F1
COLORE	NERO		
COMPOSIZIONE	POLIESTERE		
LAVORAZIONE FIBRE	TERMOFISSAGGIO		
TRATTAMENTO	IMPREGNAZIONE		

MD: DIREZIONE LONGITUDINALE

CD: DIREZIONE TRASVERSALE

¹
MISURATI A 50 PA

LARGHEZZA MASSIMA 2000MM
TOLLERANZA DIMENSIONI: ± 20MM

I TEST DI LABORATORIO VENGONO ESEGUITI SU CAMPIONI NON TRATTATI IN AMBIENTE NON TRATTATO

I DATI CONTENUTI SU QUESTA SCHEDE SI BASANO SU ANALISI DELLE FORNITURE SINORA EFFETTUATE. ESSI NON SONO NÉ IMPEGNATIVI NÉ VINCOLANTI.

RESETT ENGINEERING SRL

SEDE LEGALE Via Balbo, 35 60044 FABRIANO AN
STAB./ AMM. VIA PIANI DI MARISCHIO 38 60044 FABRIANO AN
TEL. 0039 0732 73551 FAX 0039 0732 73473
P. IVA 02220740423 CAP. soc. € 10.000,00