

SCHEMA TECNICA MATERIA PRIMA

## CARBONE ATTIVO AB (NRC 55)

*CARBONE ATTIVO PRODOTTO DA ESTRUSIONE DI ORIGINE MINERALE ATTIVATO FISICAMENTE.*

ANALISI TIPICHE	UNITA' DI MISURA	VALORE	METODO
DENSITA' APPARENTE	Kg/Mc	670-700	ASTM2854-89
DIAMETRO DELL'ESTRUSO	MM	4	
UMIDITA'	%	15Max	ASTM2867-88
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	%	98MIN	ASTM3802-89
AREA SUPERFICIALE	Mq/g	950MIN	BET CON AZOTO
INDICE CCI4	%	45MIN	ASTM3467-89



*I DATI CONTENUTI SU QUESTA SCHEMA SI BASANO SU ANALISI DELLE FORNITURE SINORA EFFETTUATE.  
ESSI NON SONO NE IMPEGNTIVI NE VINCOLANTI.*

**RESETT ENGINEERING SRL**

SEDE LEGALE VIA BALBO, 35 60044 FABRIANO AN  
STAB./ AMM. VIA PIANI DI MARISCHIO 38 60044 FABRIANO AN  
TEL. 0039 0732 73551 FAX 0039 0732 73473  
P. IVA 02220740423 CAP. soc. € 10.000,00