

## SCHEMA TECNICA MATERIA PRIMA

### NATURAL ZEOLITE

PROPRIETA' FISICHE	UNITA' DI MISURA	VALORE	METODO
DENSITA' APPARENTE	kg/mc	850 ± 20	ASTM 2854-89
DIAMETRO DELLE SFERE	m/m	2.5	
UMIDITA'	%	7 Max	ASTM 2867-88
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	%	90 min	ASTM 3802-89
INTERVALLO DI STABILITA' ACIDO-BASICA		4-8 Ph	
C.S.C PER LO IONE AMMONIO (NH4)		195 meq/ 100g	
PUNTO D'INNESCO	°C	400 Max	ASTM 3466-88
VELOCITA' DELL'ARIA	PERDITA DI CARICO	Ø 2.5MM	
PERDITA DI CARICO A 0.2 M/S	KPA/M	1.7	
PERDITA DI CARICO A 0.3 M/S	KPA/M	2.8	
PERDITA DI CARICA A 0.4 M/S	KPA/M	4.5	

#### RESETT ENGINEERING SRL

Sede legale Via Balbo, 35 60044 Fabriano AN  
 Stab./Amm. Via Piani di Marischio 38 60044 Fabriano AN  
 Tel. 0039 0732 73551 Fax 0039 0732 73473  
 P. Iva 02220740423 Cap. soc. € 10.000,00